


BJBブロック 規格・物性

規格寸法

タイプ	H	L	W	t1	t2	a1	a2	a3	重量 (kg/箇)
60型	60	900	110	35	40	50	100	250	約 10
80型	80								約 12
90型	90								約 13
120型	120								約 17
150型	150								約 21
170型	170								約 24



物性測定結果

	物性	備考
密度	1.6 t/m ³ (平均)	絶乾状態
	1.7 t/m ³ (平均)	気乾状態
圧縮強度	33.6 N/mm ²	28日気中養生 JIS A 1106 (第三者試験機関による試験)
曲げ強度	4.7 N/mm ²	
吸水率	15.7%	30℃ 48Hr
乾燥収縮率	0.07~0.08%	吸水状態から 30℃、30%で乾燥
熱膨張率	0.81×10 ⁻⁵ /℃	—

* 国土交通省 外壁(非体力)1時間耐火性能認定済 【平成21年11月6日 国住指第2693号】