

スーパーダイマ イーパネット 暴露試験 (外壁使用)

試験地 一 群馬県高崎市上室田(旧榛名町) 宮沢工業(株)榛名工場

使用箇所 一 鉄骨倉庫外壁

* 寒暖の差が激しく、風雪にさらされる、榛名山の麓から中腹に位置する場所での5年間の結果。




2004年12月




2004年12月



2009年12月



2009年12月



2009年12月

5年経過後の壁面拡大写真

- ① スーパーダイマにまったく変化無し
- ② 接続に使用したユニクロタッピングビス及びその周辺にもまったく変化無し