

項目		性能	備考
重量	製品比重	1.45	
	製品重量	KRF-SO185 : 13.0kg/m	定尺 3m : 39.0kg
		KRF-ZI450 : 10.1kg/m	定尺 3m : 30.3kg *1
強度	曲げ強度	14.7~17.6N/mm ² (150-180kgf/cm ²)	
	圧縮強度	55.2/mm ² (561.1kgf/cm ²)	
	ヤング係数	1.18 × 10 ⁴ N/mm ² (1.2 × 10 ⁵ kgf/cm ²)	
	接着強度 (対コンクリート)	1.87N/mm ² (18.3kgf/cm ²)	建研式引張試験機 *2 (材令 28 日)
吸水率		11.2 wt%	
不燃性		不燃合格	建設省公示 1828 号

*1: 表示は定尺3mの1枚の重量を示す。あご型枠施工の単位m当たりの重量はパラペットの高さによって異なる。

*2: 接着強度は平成22年4月14日OXジャッキ株式会社製建研式接着力試験機による付着強度試験による。